



Aplikace: Plastové a pryžové parozábrany
ČSN EN 13984

Kód výrobku
Typ materiálu

8314X
DuPont™ Typar® (PP), PE a hliníkového kompozitu

Jazyk
Aplikovatelný pro

Čeština
CZ

VLASTNOSTI	METODA	JEDNOTKY	NOMINÁLNÍ	MINIMÁLNÍ	MAXIMÁLNÍ
Označení výrobku podle EN 13984	-	-	A		
FUNKČNOST: VODNÍ PÁRY A VZDUCHOTĚSNOST					
Propustnost vodní páry	EN 1931	m	2400	1500	-
Hustota toku vodních par (g)	EN 1931	kg / (m ² s)	1,73E-10	-	2,77E-10
Emisivita	EN 15976	-	0,05	-	-
Teplotní odolnost	-	°C	-	-40	+80
Trvanlivost (vystaveno umělému stárnutí)					
Propustnost vodní páry	EN 1931	splňuje / nesplňuje	splňuje	-	-
Bendtsen vzduchotěsnost	ISO 5636/3	ml/min	0	-	-
Gurley vzduchotěsnost	ISO 5636/5	s	-	>2000	
FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI					
Plošná hmotnost	EN 1849-2	g/m ²	122	112	132
Tloušťka	EN 1849-2	mm	0,31	-	-
Odolnost proti pronikání vody	EN 1928 (A)	splňuje / nesplňuje	splňuje	-	-
Reakce na oheň	EN ISO 11925-2	Třída	E	-	-
Pevnost v tahu v podélném směru	EN 12311-2	N/50mm	180	140	-
Tažnost v podélném směru	EN 12311-2	%	15	5	-
Pevnost v tahu v příčném směru	EN 12311-2	N/50mm	160	120	-
Tažnost v příčném směru	EN 12311-2	%	25	10	-
Odol. proti protrhávání v podélném směru	EN 12310-1	N	250	180	-
Odol. proti protrhávání v příčném směru	EN 12310-1	N	280	210	-
DALŠÍ VLASTNOSTI					
Délka (vyjádřena v m)	EN 1848-2	odchylka %	0	0	-
Šířka (vyjádřena v mm)	EN 1848-2	odchylka %	0	-0,5	+1,5
Přímost	EN 1848-2	mm/10m	-	-	75
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	(+)		
Síla spoje	EN 12317-2	N/5cm	(+)		
Trvanlivost (odolnost vůči alkáliím)					
Pevnost v tahu v podélném směru	EN 12311-2	splňuje / nesplňuje	(+)		
Pevnost v tahu v příčném směru	EN 12311-2	splňuje / nesplňuje	(+)		

(+): Není klasifikováno

Datum účinnosti: 22/05/2017
První CE: 03/07/2014

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
DuPont CZ s.r.o.
Pekařská 14/628,
155 00 Praha

Infolinka +420 800 120 016
Fax +420 257 414 150
tyvekinfo@cze.dupont.com
www.tyvek.cz

Některé testovací metody jsou modifikovány podle EN 13984:2013 a/nebo podle DuPont ISO 9001:2008 certifikovaný systém kvality (pro bližší informace kontaktujte místního zástupce firmy DuPont). Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Je nabízeno v souladu se směrnicí NARIŽENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Účelem této informace není nahrazení jakýchkoli prezkušovacích procesů, jejichž výsledky by Vás mohly vést k rozhodnutí o vhodnosti našich produktů pro aplikaci jinou než aplikaci specifikovanou na tomto místě. Podmínky, v kterých byly hodnoty podle výše uvedených norem naměřeny nemusí korespondovat s podmínkami které nastanou při konkrétních aplikacích. Uvedené informace jsou předmětem revize a budou aktualizovány podle nejnovějších znalostí a poznatků. Protože nelze předvídat veškeré možnosti konečného využití v konkrétních podmínkách, DuPont negarantuje ani nepřebírá odpovědnost za interpretaci těchto informací. Nic v této publikaci nelze brát jako povolení k použití nebo jako doporučení k porušování jakýchkoli patentových práv. Informace o bezpečnosti výrobku jsou k dispozici na požádání. Tento data list je tištěný materiál a je platný bez podpisu.



Tyvek.

Part of the DuPont™ Tyvek® family