

Popis

Hliníková fólie jednostranně potažená vrstvou bitumenového elastomeru.

Forma dodání

- Jednostanně lepící páska tl. 1,2 mm opatřená linerem a navinutá do role.
- Délka role 10 m
- Tloušťka pásky 1,2 mm
- Další rozměry na požádání

Technická specifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Třída hořlavosti	DIN 4102	B2
Difúzně ekvivalentní tl. DIN 4108-3	>1500 m	
Aplikační teplota	+5 °C až +30 °C	
Teplotní odolnost	-20 °C až +80 °C	
Doba skladování	12 měsíců v neotevřeném originálním balení	
Skladovací teplota	+10 °C až +25 °C	

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost.
- Velmi savé povrchy impregnovat ME901 nebo ME902 Butyl & Bitumen Primerem.

Zpracování

- Z fólie před aplikací strhněte silikonizovaný papír a následně pásku přilepte na připravený podklad.
- Fólii důkladně přitlačte rukou či neostrým předmětem (vhodný je váleček) a to takovým způsobem, abyste vytlačili vzduchové bubliny.

Zlepšení přilnavosti

Po použití primeru (ME901 nebo ME902 Butyl & Bitumen Primer) při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 10 až 40 minut. Vydutost primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu.



ME104

Bitumen Alu



Univerzálně použitelná samolepící fólie, sloužící především k těsnění, izolaci a napojení přilehlých konstrukcí. Velmi vhodná je k těsnění spojů kovů, plastů, okapových žlabů, oplechování atik, střešních oken, potrubí od kamen, hřebene střechy, stěn, drenážních trubek. Lze aplikovat na zdivo, omítku, beton, dřevo, kovy, ocel, zinek, hliník a sklo.

Hlavní výhody

- speciální krycí fólie zabraňuje kapilárnímu průchodu vlhkosti
- fólie je vodotěsná a odolná vůči působení UV
- velmi snadné, rychlé a cenově výhodné těsnění spojů a spár

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



Tremco CPG s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel +420 296 565 333
prodej@cpg-europe.com