

weberimpregnace

Prostředek k impregnaci a ochraně fasády

Použití a definice výrobku

- ▶ Transparentní impregnační nátěr na vodní bázi.
- ▶ Je určen na hydrofobizaci tenkovrstvých omítek, hlavně dekorativní omítky **weberpas marmolit**, betonu, umělého i přírodního kamene, lícových cihel. Povrchy ošetřené prostředkem **weberimpregnace** je možno čistit proudem čisté studené vody, případně lze použít **weberfasádní čistící prostředek**.

Rady, tipy, upozornění

- ▶ Před aplikací je třeba provést vyčištění podkladu **weberfasádním čistícím prostředkem**.
- ▶ Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
- ▶ Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Spotřeba

- ▶ cca. 0,1 až 0,2 kg/m² podle savosti podkladu, na vysoce savé podklady i více

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle hrubosti podkladu a způsobu zpracování.

Odkazy
kompletní
dokumentace



Služby
navrhni si fasádu



Nejdůležitější vlastnosti

- o hydrofobizace soklových částí staveb
- o vhodné pro omítku **weberpas marmolit**
- o vytvoří samočistící povrch
- o vysoká paropropustnost



Číslo výrobku
WIMP

Balení
1 l; 5 l

Odstíny
Transparentní



Složení/technická data

Voda, částice SiO₂

Barevné odstíny

Podmínky pro zpracování

Vhodná teplota podkladu a vzduchu pro aplikaci je od +15 do +25 °C. Není vhodné aplikovat na plochy ohřáté sluncem. Po aplikaci nesmí být nátěr vystaven po dobu 3–4 hodiny působení vody. Při teplotě +20 °C je nátěr po 24 hodinách funkční, zcela zaschlý je cca. po 3 dnech. Neaplikovat za deště a mlhy.

Všeobecné požadavky na podklad

Podklad musí být čistý a naprosto suchý. Před aplikací je třeba provést vyčištění podkladu **weberfasádním čisticím prostředkem**.

Ředění

Nátěr je určen k přímému použití a neředí se.

Aplikace

Nátěr se nanáší rovnoměrně v jedné vrstvě v dostatečném množství dle savosti podkladu, natíráním, válečkováním nebo stříkáním.

Nářadí

Váleček, štětec, stříkácí zařízení.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje se očistí vodou.

Barevné odstíny

Nátěr je transparentní.

Balení

V 1 l a 5 l PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotě od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem.

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započatím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!